

Laboratórium nie je akreditované na vykonávanie skúšok označených [N].

INŠPEKČNÝ CERTIFIKÁT číslo: 180503_146

Výrobca : SLOVNAFT, a.s.
Predmet inšpekcie : **DIESEL (Trieda B) bio min. 6,9% (V/V)**
Spôsob inšpekcie : Posúdenie zhody podľa QC_1_SN_SNVUR1 s: STN EN 590 +A1/ SN_0604_00

Sarža : EXP_N5225/629755/

Číslo nádrže: N5225

Uvoľnenie : 3. 5. 2018 22:49:34 TAMÁŠ Ľudovít, dispečer

Dátum výroby : 3. 5. 2018

Názov skúšobnej metódy	Stanovené hodnoty	Požiadavky	Označenie metódy	Posúdenie zhody
N Cetánové číslo,	52.4	min. 51.0	STN EN 15195	Vyhovuje
A Cetánový index,	52.6	min. 46.0	STN EN ISO 4264	Vyhovuje
A Obsah PCA, % (m/m)	3.6	max. 8.0	STN EN 12916	Vyhovuje
N Obsah mangánu, mg/l	<2.0	max. 2.0	STN EN 16576	Vyhovuje
A Obsah síry, mg/kg	8.03	max. 10.0	STN EN ISO 20846	Vyhovuje
A Bod vzplanutia v uzavretom tegliku, °C	70.5	min. 56.0	STN EN ISO 2719	Vyhovuje
A Uhlíkový zvyšok z 10 % dest. zvyšku, % (m/m)	0.03	max. 0.30	STN EN ISO 10370	Vyhovuje
A Obsah popola, % (m/m)	0.001	max. 0.010	STN EN ISO 6245	Vyhovuje
A Obsah vody, % (m/m)	0.005	< 0.020	STN EN ISO 12937	Vyhovuje
A Obsah nečistôt, mg/kg	<12.0	max. 24.0	STN EN 12662	Vyhovuje
A Korózia na medenom pliesku, 3 hod, 50°C,	1a	max. 1	STN EN ISO 2160	Vyhovuje
A Oxidačná stálosť, g/m3	3	max. 25	STN EN ISO 12205	Vyhovuje
N Oxidačná stálosť, h	76.0	min. 20	STN EN 15751	Vyhovuje
N Mazivosť, šírka oder. stopy/60°C, µm	192	max. 460	STN EN ISO 12156-1	Vyhovuje
A Kinematická viskozita pri 40 °C, mm2/s	3.049	2.000 - 4.500	STN EN ISO 3104 + AC	Vyhovuje
A Destilačná skúška,	-	-	STN EN ISO 3405	Informatívne
A 95 % (V/V) predestiluje, °C	359.5	max. 360.0	STN EN ISO 3405	Vyhovuje
A do 250 °C predestiluje, % (V/V)	29.1	< 65.0	STN EN ISO 3405	Vyhovuje
A do 350 °C predestiluje, % (V/V)	92.3	min. 85.0	STN EN ISO 3405	Vyhovuje
A Obsah metylesterov mastných kyselín(FAME, % (V/V)	<7.0	max. 7.0	STN EN 14078	Vyhovuje
A Medzná teplota filtrovateľnosti, °C	-6	max. 0	STN EN 116	Vyhovuje
A Elektrická vodivosť pri 20 °C, pS/m	29	-	ASTM D 2624	Informatívne

N - Neakreditovaná skúšobná metóda, A - Akreditovaná skúšobná metóda

Vyhlasenie: Analytické skúšanie bolo vykonané v akreditovaných skúšobných laboratóriách VÚRUP, a.s.(Reg. No. 049/S-119) formou subdodávky.

Výsledok inšpekcie: Predmet inšpekcie vyhovuje požiadavkám na kvalitu v súlade s: STN EN 590 +A1/ SN_0604_00